

**MOBHEL®**

Таблицы приготовления эмали на весах

Назначение эмали: для окончательного окрашивания.

Обладает высоким блеском и стойкостью к УФ лучам.

MOBHEL 2K акриловая автоэмаль (MIX)		густая эмаль	отвердитель 9900 (1100)	разбавитель 2100
пропорции смешивания		2,1	1	9,0%
количество готовой смеси		налив готовой смеси по весам		
г	мл	г	г	г
50	49	33,9	16,1	4,5
100	98	67,7	32,3	9,0
200	196	135,5	64,5	18,0
300	293	203,2	96,8	27,0
400	391	271,0	129,0	36,0
500	489	338,7	161,3	45,0
600	587	406,5	193,5	54,0
700	684	474,2	225,8	63,0
800	782	541,9	258,1	72,0
900	880	609,7	290,3	81,0
1 000	978	677,4	322,6	90,0

Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.