



## Таблицы приготовления грунтов на весах

Назначение грунта: **толстослойный порозаполняющий грунт, легко шлифуется.**

|  |     |                              |                                  |                            |
|--|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>MOBIHEL 2K HS<br/>компактпраймер 4:1 low VOC<br/>(сер.)</b> |     | густой грунт                 | отвердитель<br><b>700 (1100)</b> | разбавитель<br><b>2100</b> |
| пропорции смешивания   |     | <b>6</b>                     | <b>1</b>                         | 6,7%                       |
| количество готовой смеси                                       |     | налив готовой смеси по весам |                                  |                            |
| г  | мл  | г                            | г                                | г                          |
| 50   | 36  | 42,9                         | 7,1                              | 3,4                        |
| 100  | 73  | 85,7                         | 14,3                             | 6,7                        |
| 200  | 146 | 171,4                        | 28,6                             | 13,4                       |
| 300  | 219 | 257,1                        | 42,9                             | 20,1                       |
| 400  | 292 | 342,9                        | 57,1                             | 26,8                       |
| 500  | 365 | 428,6                        | 71,4                             | 33,5                       |
| 600  | 438 | 514,3                        | 85,7                             | 40,2                       |
| 700  | 511 | 600,0                        | 100,0                            | 46,9                       |
| 800  | 584 | 685,7                        | 114,3                            | 53,6                       |
| 900  | 657 | 771,4                        | 128,6                            | 60,3                       |
| 1 000  | 730 | 857,1                        | 142,9                            | 67,0                       |

Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.

Есть грунт чёрного и белого цветов. Пропорции смешивания с отвердителем для чёрного 6 : 1 + 6,8% разбавителя. Для белого: 6,3 : 1 + 6,5% разбавителя.

Назначение грунта: **глянцевый грунт "мокрым по мокрому", грунт премиум класса. Наносится на катафорезный грунт (новые детали).**

|   |     |                              |                           |                            |
|---|-----|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>MOBIHEL 2K HS<br/>компактпраймер 4:1 WINTER<br/>low VOC (сер.)</b> |     | густой грунт                 | отвердитель<br><b>750</b> | разбавитель<br><b>2100</b> |
| пропорции смешивания  |     | <b>6,4</b>                   | <b>1</b>                  | 6,2%                       |
| количество готовой смеси  |     | налив готовой смеси по весам |                           |                            |
| г   | мл  | г                            | г                         | г                          |
| 50  | 34  | 43,2                         | 6,8                       | 3,1                        |
| 100   | 68  | 86,5                         | 13,5                      | 6,2                        |
| 200   | 135 | 173,0                        | 27,0                      | 12,4                       |
| 300   | 203 | 259,5                        | 40,5                      | 18,6                       |
| 400   | 271 | 345,9                        | 54,1                      | 24,8                       |
| 500   | 338 | 432,4                        | 67,6                      | 31,0                       |
| 600   | 406 | 518,9                        | 81,1                      | 37,2                       |
| 700   | 474 | 605,4                        | 94,6                      | 43,4                       |
| 800   | 541 | 691,9                        | 108,1                     | 49,6                       |
| 900   | 609 | 778,4                        | 121,6                     | 55,8                       |
| 1 000   | 677 | 864,9                        | 135,1                     | 62,0                       |

Количество разбавителя может колебаться в зависимости от температуры, характеристик оборудования, условий окраски.